

Can ve Mal Güvenliğimizde Yangına Dayanıklı Kabloların Önemi



I.BÖLÜM

Hayatımızın her bölümünde yer alan kablolar, yanın sırasında can ve mal kayıplarına neden olabilecek etkenlerden biri olabilir mi? Yangına dayanıklı kablolar neden hayatı önem taşıyor? Bu kablolarla dikkat edilmesi gereken standartlar ve testlerin etkisi nedir? Bu teknik yazımızda bu soruların yanıtlarını sizlerle paylaşıp yanına dayanıklı kabloların yapısını değerlendireceğiz.

Erse Kablo Ar-Ge Müdürü, Aysun Pınarbaşı

aysunpinarbaşı@ersekablo.com.tr

Hayatımızın her bölümünde yer alan kabloların, yanının başlamasındaki ve yanın sırasında rolü nedir?

İstanbul'da binalarda alınan yanın önlemleri son yıllarda iyileşmesine rağmen yapısal ve yapısal olmayan bütün yanıklarda artış olmasının en büyük sebebi, binaların sayısının ve nüfusun hızlı artışı olduğunu söyleyebiliriz. Popülasyonu artmış bölge ve şehirlerde kişi başına tüketilen enerjinin artmış olması ve eskiyen tesisatların etkisiyle yanıklarda artış gözlenmektedir.

İBB Daire Başkanlığı'nın, son 5 yıl için yaptığı istatistiklere bakıldığında, yanıkların yaklaşık %25'i elektrik kaynaklarıdır. Sigara kaynaklı yanıklardan sonra, elektrik kaynaklı yanıklar ikinci sırada gelmektedir.

Kablolar, yapıların her yerinde bulunurlar ve genellikle montajı yapıldıktan sonra görünmezler; odaları ve katları birleştirerek kesintiye uğramadan duvarlardan geçerler. Kablonun bir yerinde kırılabilirken yangının alevlerin ilerlemesinde ve tüm binayı sarmasında, kablolar taşıyıcı görevi görebilir.

Kablolar neden hayatı önem taşıyor?

Yangından doğabilecek can ve mal kaybı zararlarını önlemeyi ve azaltmanın ilk yolu, yanına neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmak ya da azaltmaktan geçmektedir. Yanıklardan korunmak için altın kuralın yanını söndürmekten çok yanının çökmesini önlemek olduğu unutulmamalıdır.

Yapılan incelemelere göre, yanın güvenlik önlemlerinin alınması yanın söndürmeden daha kolay ve daha az maliyetlidir. Yangın tehlikesini mümkün olduğunda aza indirmek ve yanına çabuk müdahale etmek için daha binaların tasarımlı aşamasında bir dizi tedbir düşünmek, inşaat döneminde uygulamak ve işletme döneminde işbirliğini sağlamak gereklidir.

50'li yıllarda bir ateşin tutuşması ile alevlenme arasında geçen ortalama süre 15 dakikayken, günümüzde 3 dakikadan sonra ölümcül durumlar meydana gelebilmektedir.

Bu değişikliğin nedeni ise, bulunduğumuz ortamlarda geleneksel malzemelerin yerini artan oranda plastik malzemelerin almıştır. Bu durumun, tahliye süresi üzerinde önemli bir etkisi vardır. En iyi görüş mesafesi ile güvenli tahliye sağlayarak bu gazlara maruz kalınan süreyi azaltmak hayatı önem taşır. Bir yanında meydana gelen çoğu ölümün nedeni zehirli gazların solunmasıdır.

Yanın sırasında duman ve zehirli gazların azaltılması için yapılan çalışmalar, insan hayatının kurtarılmasına ve kurtarma ekiplerinin işinin kolaylaştırılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Yanıklarda, yanın ortamındaki kablolarla ilişkili olarak yanının yayılımı, duman, asit gaz ve zehirlenme tehlikeleri, tesisatın bulunduğu alanın niteliğine bağlı olarak farklı önceliklendirilmektedir.

Tabelo-1: Genel Tesisatlara Göre Öncelik Sıralamaları

Öncelik Sıralaması	Genel Tesisatlار	Personelin Tahliyesinin Kritik Olduğu Yerlerdeki Tesisatlار	Donanımın Korumasının Kritik Olduğu Yerlerdeki Tesisatlار
1	Yanın Yayılımı	Duman	Asit Gaz
2	Duman	Yanın Yayılımı	Yanın Yayılımı
3	Asit Gaz	Zehirlenme	Duman
4	Zehirlenme	Asit Gaz	Zehirlenme

Kablolar; yapılarda olası bir yanına karşı alınacak pasif ve yanın sırasında aktif önlemler içinde yer almaktadır.

Pasif Önlemler

Alev geciktirici olmalı, yanının çıkış sebebi kablolar olmamalıdır, yanının yayılmasının önüne geçmelidir.

Yanın şartlarında düşük duman yoğunluğu olmalıdır.

Yangın şartlarında zehirli ve korozif gaz yaymamalıdır.

İsı salınımı düşük olmalıdır.

Aktif Önlemler

Yapılardaki acil durum emniyet devrelerinde, belirli bir süre çalışmaları gereklidir.

Acil durum emniyet devreleri, insanların hızla yanın bölgelerinden tahliyesi, yanına hızlı müdahale ve söndürme çalışmaları için gerekli devrelerdir.

Yangına Dayanıklı Kablo Nedir?

Bir yanım sırasında; topluma açık yapılarda insanların can güvenliği, değerli eşya ve cihazların korunması ve yanına müdahalenin kolaylaştırılması için mutlaka çalışması gereken acil durum emniyet devrelerine enerji ve sinyal taşıyan, kablolardır.

Yangına karşı güvenli kablolar, yapıları gereği, yapıda ortaya çıkacak bir yanım sırasında alevi geciktirebilir, zehirli ve korozif gaz yaymaz ve duman yoğunlukları düşüktür. Ancak yalıtım sürekliliğinin gerektiği elektrik devrelerinde (acil durum emniyet devreleri) kullanılamaz. Bu devrelerin kabloları, yanına karşı güvenli kabloların özelliklerini taşımali aynı zamanda elektrik iletiminin sürekliliğini yanım sırasında belli bir süre devam ettirmelidir.

Özetleyeceğimiz olursak; yanına dayanıklı kablolar, standartlarda ve yönetmeliklerde belirlenen minimum sürelerde, yanım altında enerji ve sinyali taşıyan kablolardır.

Yapılardaki acil durum emniyet devreleri için aşağıdaki sistemleri belirtebiliriz.

Yangın ihbar ve alarm sistemleri

Acil durum aydınlatma sistemleri

Acil anons sistemleri

Yangın söndürme suyu sistemleri

Yangın kaçış yolu aydınlatması

Duman ve ısı egzoz fanları

İtfaiyeci asansörleri

Tahliye amaçlı asansörler

Yangın Dayanıklı Kablolarda Kullanılan Yanın Terimler Nelerdir?

FE180: Kablolalar, beyan gerilimi altında, 750°C alevde fonksiyonunu, (devre bütünlüğünün sağlanması) en az standartlarca (IEC 60331-21/23/25) belirlenen süre boyunca, sürdürmesi için simüle edilmektedir.

FE teriminden sonra gelen rakamlar dakika cinsinden süreyi ifade etmektedir. Yaygın olarak, 180 dakikalık süre tercih edilmektedir.

PH120: EN 50200 standardına göre, kablolalar, beyan gerilimi altında, 830°C alev ve 25 kg darbe altında, devre bütünlüğünü en az belirlenen süre boyunca sürdürmesi için simüle edilmektedir.

PH teriminden sonra gelen rakamlar dakika cinsinden süreyi ifade etmektedir. Yaygın olarak 30, 60, 120 ve 180 dakikalık süreler tercih edilmektedir.

E90: DIN 4102-12 standardına göre, neredeyse kesin simülasyon elde etmek için, binaların içinde olduğu gibi, kabloların temas ettiği tüm bileşenlerle (tepsiler, kablo kanalları, klipsler...) 1000°C'lere çıkan alevin uygulandığı kapalı bir oda içinde sistemin test edilmesidir. Diğer bir deyişle, fonksiyonel bütünlüktür.

E teriminden sonra gelen rakamlar dakika cinsinden süreyi ifade etmektedir. Yaygın olarak 30, 60 ve 90 dakikalık süreler tercih edilmektedir.

Tablo-2: Standartlar ve Test Metotları

	FE180	PH120	E30	E60	E90
Standartlar	IEC 60331-21/23	TS/BS/EN 50200 - TS/BS/EN50362	DIN VDE 4102-12		
Alev Sıcaklığı	750°C	830+40°C	up to 1000°C		
Süre	180 dk.	120 dk.	30 dk.	60 dk.	90 dk.
Uygulanan Gerilim	1 kV'a kadar	1 kV'a kadar	1 kV'a kadar		
Simülasyon	Devre Bütünlüğü	Devre Bütünlüğü	Fonksiyonel Bütünlük		
Test Metodu	Yatay olarak döşenen kablonun, 750 °C'deki bir alev altında akım iletme özelliğinin test edilir.	Tek bir kablonun 830 °C'deki bir alev ve her 5 dakikada bir 25 kg bir mekanik kuvvette dayanarak devre bütünlüğü test edilir.	Kabloların temas ettiği tüm bileşenlerle (tepsiler, kablo kanalları, klipsler...) 1000°C'lere çıkan alevin uygulandığı kapalı bir oda içinde sistemin test edilmesidir.		

Yangına Dayanıklı Kablolarda Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Topluma açık yapılarda özellikle yangın güvenliği açısından elektrik tesisatlarında kullanılan kablolar aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:

Alev ilerlemesinin sınırlandırılması

Yangının yayılmasını büyük ölçüde azaltır, bu sayede tahliye ve yangınla mücadele için zaman kazandırır.

Tekli kablo sistemlerinde yangının ilerlemesi EN 60332-1-2 standardına göre; çoklu kablo sistemlerinde yangının ilerlemesi EN 60332-3-21/22/23/24/25 standartlarına göre simülle edilir.

Duman yayılımının sınırlandırılması

Boğulma ve zehirlenme risklerini azaltır.

Görüş mesafesini artırarak kaçış faaliyetlerini kolaylaştırır.

PVC bazlı malzemelerin aksine LSZH/HFFR malzemeler, özel yapıları sayesinde yanma esnasında yanma ısısını düşürüp, oluşan dumanı absorbe ederek duman yayılım oranını düşürürler. Duman yoğunluğunun ışık geçirgenliği genel olarak %60'ın üzerinde olması istenir.

EN 61034-2 standardına göre test edilir.

Zararlı gazların yayılımının sınırlandırılması

Boğulma ve zehirlenme risklerini azaltır.

Deri ve göz tahişlerinin oluşumunu azaltır.

Elektronik cihazlarda korozyon oluşumunu azaltır.

Özellikle PVC'de bulunan klor, yanma esnasında gaz olarak ortama yayılır. Klor gazı son derece zehirli olmakla beraber, havadaki su buharı ile birleştiğinde hidroklorik asit oluşturmaktadır.

EN 60754-1&2 standardına göre test edilerek halojen asit gaz miktarı ve oluşan gazın asitlik ve iletkenlik değerleri ölçülür.

İşı yayılımı ve duman oluşum ölçümleri ve sınırlandırılması

Yangına tepki performansı (EN 13501-6) belirlenerek, hangi yapıda hangi kablonun kullanılacağı ile ilgili yol gösterir.

Temel olarak EN 50399 standardına göre; *Alev yayılımı, ısı salım oranı, toplam ısı çıkışı, duman üretim oranı, toplam duman üretimi, yanın büyümeye oranı endeksi, alevli damlacıkların/parsacıkların oluşması* parametrelerinin ölçüm sonuçları ile kablo sınıflandırması yapılır ve yanına karşı tepki performansı belirlenir.

Bu özelliklerini sağlayan kablolar, "Yangına Karşı Güvenli Kablolardır" olarak adlandırılırlar. Buradan anlaşılacağı üzere, her yanına dayanıklı kablo aynı zamanda yanına karşı güvenli kabloların özelliklerini de taşımalıdır.

Yangına Dayanıklı Kablo Üretiminde Kullanılan Hammaddeler ve Özellikleri Nelerdir?

Yangın anında kabloların kılıf malzemeleri alev ve sıcaklığa ilk temas eden nokta olduğundan dolayı en önemli katmanlardan biridir. Aynı şekilde kılıf altı koruma katmanları da benzer özelliklerde olmalıdır. Özellikle son 20 yılda yanın performansı önemli olan kablolarla plastik malzemelerin çeşitli katkı malzemeleri ile modifiye edilerek veya ilave katmanlar ile yukarıda bahsedilen ilk üç ana koşulun sağlanması hedeflenmiştir. Bu tip polimerik malzemeler Halogen Free Flame Retardant (HFFR) komoundalar olarak adlandırılırlar.

Bununla birlikte, yanın sırasında kablo fonksiyonunun devamlılığı için, yalıtım malzemelerinin alev altında eriyip dağılmayan, metal iletken üzerinde kalarak kısa devre olmasını engelleyen ve elektrik iletimini devam ettiren yapıda olması önemlidir.

Günümüzde, yanına dayanıklı kabloların yalıtmında özelleştirilmiş silikon kauçukların kullanılmasının yanı sıra iletkenin üzerine doğal veya yapay mika esaslı bantlar sarılmış suretiyle de yanın sırasında fonksiyon devamlılığı sağlanabilmektedir. Mika bantla bantlama en tipik çözümüdür; yanın dayanımı bant tarafından sağlanıldığından, üzerine standartların izin verdiği farklı yalıtım malzemelerinin kullanılmasına olanak sağlar. Silikon kauçuk ise şu anda en sık kullanılan çözümüdür, çünkü kolay soyma ve bant eksikliği sayesinde kurulumu basitleştirir ve hızlandırır.

Ek olarak, yalıtmaların direkt alev maruz kalmalarını engellemek amacıyla yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerden çeşitli sargılar da kullanılmaktadır. Bu amaçla genellikle yine mika, cam elyaf veya bunların bazı polimerlerle kaplanmış versiyonları tercih edilebilir.

Erse Kablo Ar-ge Müdürü tarafından hazırlanan teknik yazının II. Bölümünde "Yangına Dayanıklı Kablolara Uygulanan Yanın Performans Testleri" konusunu inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: zayıf akım kablo, yanına dayanıklı kablo, halojen free, HFFR, Avrupa yapı malzemeleri yönetmeliği, CPR